

**Prüfinstitut Hoch GmbH**

Lerchenweg 1  
D-97650 Fladungen  
Tel.: 09778-7480-200  
hoch.fladungen@t-online.de

www.brandverhalten.de



Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten,  
Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

# KB-Hoch-210875-4

## KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1<sup>1)</sup>

## CLASSIFICATION REPORT

Reaction to fire classification according to EN 13501-1<sup>1)</sup>



Auftraggeber  
*Client*

IGEPA group GmbH & Co. KG  
Heidenkamps weg 74-76  
D – 20097 Hamburg

Gegenstand  
*Subject*

"MasterJet S Dot Fix Premium SFI-MDFPTMR"  
"MasterJet S Dot Fix Premium SFI-MDFPWGR"  
"MasterJet S Dot Fix Premium SFI-MDFPWMR"

Beschreibung

weiße / transparente, glänzende / matte PVC-Selbstklebefolie  
mit Acrylatkleber

Description

white / transparent, glossy / matt PVC self-adhesive foil with  
acrylate adhesive

Klassifizierung  
*Classification*

**B – s1,d0**

Berichtsdatum  
*Issue date*

17.06.2025

Geltungsdauer / Validity

30.06.2026<sup>2)</sup> (siehe Abschnitt 5.1 / confer to section 5.1)

Dieser Bericht umfasst 7 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder veröffentlicht werden. Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.

*The report comprises 7 pages and must not be used or reproduced partially or in extracts. For legal interests, only the German wording is decisive.*

<sup>1)</sup> EN 13501-1:2018

<sup>2)</sup> Verlängerung auf Antrag / Prolongation on request

## 1. Einführung / Introduction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1:2018 zugeordnet wird.

*This classification report defines the classification assigned to the construction product in accordance with the procedures given in EN 13501-1:2018.*

## 2. Beschreibung zum Bauprodukt / Description of the construction product

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung zugrunde liegen, vollständig beschrieben. Dabei wurde das Produkt mit den folgenden Produktparametern getestet.

*The product is fully described in the test reports in support of this classification listed in section 3.1. The product was tested adhering to the following product parameters.*

### "MasterJet S Dot Fix Premium" – Produktserie / product series

PVC-Selbstklebefolie mit Acrylatkleber und einseitig-silikonisierten, weißen PE-Abdeckpapier in den folgenden Produktvarianten:

*PVC adhesive film with acrylate adhesive and one-sided siliconised, white PE masking paper in the following product variants:*

### "MasterJet S Dot Fix Premium SFI-MDFPWMR"

PVC-Selbstklebefolie mit Acrylatkleber  
*PVC adhesive film with acrylate adhesive*

Farbe <i>colour</i>	weiß, matt <i>white, matt</i>
nominelle Dicke Trägerfolie <i>nominal thickness carrier film</i>	(100 ± 10) µm
nominelles Flächengewicht Folie (ohne Kleber) <i>nominal area weight film (without adhesive)</i>	(135 ± 5) g/m²
nominelle Dicke Abdeckung <i>nominal thickness paper cover</i>	(155 ± 10) µm
nominelles Flächengewicht Abdeckung <i>nominal area weight paper cover</i>	(140 ± 7) g/m²
geprüfte Gesamtdicke <i>tested total thickness</i>	≈ 0,31 mm
geprüftes Flächengewicht Gesamtprodukt <i>tested area weight</i>	≈ 282 g/m²
geprüfte Dicke Folie + Kleber <i>tested thickness paper film + adhesive</i>	≈ 0,13 mm
geprüftes Flächengewicht Folie + Kleber <i>tested area weight film + adhesive</i>	≈ 148 g/m²
geprüfte Dicke Abdeckung <i>tested thickness paper cover</i>	≈ 0,16 mm
geprüftes Flächengewicht Abdeckung <i>tested area weight paper cover</i>	≈ 135 g/m²

**"MasterJet S Dot Fix Premium SFI-MDFPWGR"**

Farbe <i>colour</i>	weiß, glänzend <i>white, glossy</i>
nominelle Dicke Trägerfolie <i>nominal thickness carrier film</i>	(100 ± 10) µm
nominelles Flächengewicht Folie (ohne Kleber) <i>nominal area weight film (without adhesive)</i>	(135 ± 5) g/m <sup>2</sup>
nominelle Dicke Abdeckung <i>nominal thickness paper cover</i>	(155 ± 10) µm
nominelles Flächengewicht Abdeckung <i>nominal area weight paper cover</i>	(140 ± 7) g/m <sup>2</sup>
geprüfte Gesamtdicke <i>tested total thickness</i>	≈ 0,28 mm
geprüftes Flächengewicht Gesamtprodukt <i>tested area weight</i>	≈ 260 g/m <sup>2</sup>
geprüfte Dicke Folie + Kleber <i>tested thickness paper film + adhesive</i>	≈ 0,14 mm
geprüftes Flächengewicht Folie + Kleber <i>tested area weight film + adhesive</i>	≈ 142 g/m <sup>2</sup>
geprüfte Dicke Abdeckung <i>tested thickness paper cover</i>	≈ 0,16 mm
geprüftes Flächengewicht Abdeckung <i>tested area weight paper cover</i>	≈ 135 g/m <sup>2</sup>

**"MasterJet S Dot Fix Premium SFI-MDFPTMR"**

Farbe <i>colour</i>	transparent, matt <i>transparent, matt</i>
nominelle Dicke Trägerfolie <i>nominal thickness carrier film</i>	(100 ± 10) µm
nominelles Flächengewicht Folie (ohne Kleber) <i>nominal area weight film (without adhesive)</i>	(125 ± 7) g/m <sup>2</sup>
nominelle Dicke Abdeckung <i>nominal thickness paper cover</i>	(155 ± 10) µm
nominelles Flächengewicht Abdeckung <i>nominal area weight paper cover</i>	(140 ± 7) g/m <sup>2</sup>
geprüfte Gesamtdicke <i>tested total thickness</i>	≈ 0,29 mm
geprüftes Flächengewicht Gesamtprodukt <i>tested area weight</i>	≈ 262 g/m <sup>2</sup>
geprüfte Dicke Folie + Kleber <i>tested thickness paper film + adhesive</i>	≈ 0,12 mm
geprüftes Flächengewicht Folie + Kleber <i>tested area weight film + adhesive</i>	≈ 148 g/m <sup>2</sup>
geprüfte Dicke Abdeckung <i>tested thickness paper cover</i>	≈ 0,16 mm
geprüftes Flächengewicht Abdeckung <i>tested area weight paper cover</i>	≈ 136 g/m <sup>2</sup>



Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers keine harmonisierte europäische technische Spezifikation (z.B. Produktnorm oder EAD).

*According to the applicant, the product is not compliant with any harmonised European technical specification (e.g. product standard or EAD).*

### **3. Prüfberichte und Prüfergebnisse als Grundlage dieser Klassifizierung**

*Test reports and test results as a basis for this classification*

#### **3.1. Prüfberichte / Test reports**


Name des Labors <i>name of laboratory</i>	Auftraggeber <i>sponsor</i>	Prüfverfahren <i>test method</i>	Prüfbericht, Datum <i>test report, date</i>
Prüfinstitut Hoch	Der Auftraggeber ist dem Prüfinstitut bekannt. <i>The sponsor is known to the laboratory.</i>	EN ISO 11925-2 (Einzelflammentest / <i>single flame source test</i> )	PB-Hoch-210873 12.07.2021
		EN 13823 (SBI)	PB-Hoch-210874 12.07.2021

#### **3.2. Prüfergebnisse / Test results**

Prüfverfahren <i>test method</i>	Parameter <i>parameter</i>	Anzahl der Prüfungen <i>number of tests</i>	Prüfergebnis (Maximalwert) <i>test result (maximum value)</i>	Grenzwerte aus EN 13501-1 <i>thresholds acc. to EN 13501-1</i>
EN ISO 11925-2	$F_s$	12 (insg. / total 20)	20 mm	$\leq 150$ mm
	Brennendes Abtropfen <i>flaming droplets</i>		nein <i>no</i>	—

$F_s$  Flammenausbreitung [mm]  
*Flame spread [mm]*

Tabelle 1: Prüfergebnis der Kleinbrennerprüfung / result of the single flame source test



Prüfverfahren <i>test method</i>	Parameter <i>parameter</i>	Anzahl der Prüfungen <i>number of tests</i>	Prüfergebnisse (Mittelwert) <i>test results (average value)</i>	Grenzwerte aus EN 13501-1 <i>thresholds acc. to EN 13501-1</i>
EN 13823	FIGRA <sub>0,2MJ</sub>	3 (insg. / total / 6)	32 W/s	A2: ≤ 120 W/s B: ≤ 120 W/s
	FIGRA <sub>0,4MJ</sub>		0 W/s	C: ≤ 250 W/s D: ≤ 750 W/s
	THR <sub>600s</sub>		0,6 MJ	A2: ≤ 7,5 MJ B: ≤ 7,5 MJ C: ≤ 15 MJ
	SMOGRA		19 m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup>	s1: ≤ 30 m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> s2: ≤ 180 m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup>
	TSP <sub>600s</sub>		49 m <sup>2</sup>	s1: ≤ 50 m <sup>2</sup> s2: ≤ 200 m <sup>2</sup>
	FDP		d0	d0: Kein Brennen / no flaming d1: ≤ 10 s Brenndauer / flaming d2: > 10 s Brenndauer / flaming
	LSF		erfüllt compliant	Rand der Probe nicht erreicht Sample edge not reached

**Erläuterungen / remarks:**

FIGRA <sub>0,2MJ</sub>	Feuerwachstumswert [W/s] nach Erreichen des THR-Schwellenwertes 0,2 MJ <i>Fire Growth Rate [W/s] after reaching a THR threshold of 0,2 MJ</i>
FIGRA <sub>0,4MJ</sub>	Feuerwachstumswert [W/s] nach Erreichen des THR-Schwellenwertes 0,4 MJ <i>Fire Growth Rate [W/s] after reaching a THR threshold of 0,4 MJ</i>
THR <sub>600s</sub>	Gesamte freigesetzte Wärme während der ersten 600 Sekunden Beflamming [MJ] <i>Total heat release during the first 600 seconds of flame impingement [MJ]</i>
SMOGRA	Rauchentwicklungsrate [m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> ] <i>Smoke Growth Rate [m<sup>2</sup>/s<sup>2</sup>]</i>
TSP <sub>600s</sub>	gesamte freigesetzte Rauchmenge während der ersten 600 Sekunden Beflamming [m <sup>2</sup> ] <i>Total smoke production during the first 600 seconds of flame impingement [m<sup>2</sup>]</i>
LSF	seitliche Flammenausbreitung bis zur Außenkante des langen Probenflügels <i>lateral spread of flame, reaching the far edge of the large sample wing</i>
FDP:	brennendes Abtropfen während der ersten 600 Sekunden Beflamming [s] <i>flaming droplets / particles during the first 600 seconds of flame impingement [s]</i>

**Tabelle / Table 2: Prüfergebnisse der SBI Prüfungen / SBI test results**

#### **4. Klassifizierung und Anwendungsgebiet / Classification and field of application**

##### **4.1. Klassifizierung / Classification**

Die Klassifizierung ist nach EN 13501-1:2007+A1:2009 Abschnitt 11 erfolgt.

*This classification has been carried out acc. to EN 13501-1:2007+A1:2009 section 11.*

Brandverhalten <i>reaction to fire</i>		Rauchentwicklung <i>smoke production</i>		Brennendes Abtropfen/Abfallen <i>flaming droplets</i>
<b>B</b>	-	<b>s</b>	<b>1</b>	,
<b>Klassifizierung / Classification: B – s1,d0</b>				

##### **4.2. Anwendungsgebiet / Field of application**

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für das auf Seite 1 genannte und im Abschnitt 2 sowie den in Abschnitt 3.1 genannten Prüfberichten näher beschriebene Bauprodukt für die folgenden Endanwendungen gültig:

- Anbringung an Wände und Decken im Innen-/Außenbereich.

Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbedingungen:

- Die selbstklebende Folie muss direkt, ohne weitere Klebstoffe oder Hilfsmittel, auf Untergründe aus Metall der Klasse A1 oder A2-s1,d0 mit einer Dicke  $\geq 0,8$  mm, einer Rohdichte  $\geq 2025$  kg/m<sup>3</sup> und einem Schmelzpunkt  $\geq 500$  °C aufgeklebt werden.

*The classification in section 4.1 is valid solely for the product referred to on page 1 and described in detail in section 2 as well as in the test reports listed in section 3.1, and for the following end use applications:*

- Application on walls and ceilings for interior or exterior use.

*This classification is valid for the following end use conditions:*

- *The self-adhesive film must be applied on metallic materials of class A1 or A2-s1,d0 with a thickness  $\geq 0,8$  mm, a density  $\geq 2025$  kg/m<sup>3</sup> and a melting point  $\geq 500$  °C without any other tools or adhesives.*

#### **5. Einschränkungen / Limitations**

##### **5.1. Geltungsdauer / Duration of validity**

Die Klassifizierung gilt bis zum auf Seite 1 angegebenem Datum. Sie kann nach einer Überprüfung des Brandverhaltens verlängert werden. Der Klassifizierungsbericht verliert außerdem seine Gültigkeit, wenn sich die Klassifizierungskriterien gemäß DIN EN 13501-1 ändern oder ergänzt werden, oder wenn die Produktzusammensetzung oder der Produktaufbau geändert werden.

Wenn keine kontinuierliche Überprüfung des Brandverhaltens durch den Hersteller stattfindet, verliert dieser Klassifizierungsbericht bei jeder Änderung des Produktionsprozesses, des Produktionsumfeldes, der Ausgangsstoffe oder der Zulieferer der Komponenten seine Gültigkeit. Das Brandverhalten muss dann erneut nachgewiesen werden.

*This classification remains valid no later than until the date stated on page 1. It can be renewed after re-evaluation of the reaction to fire. This classification also loses its validity as soon as the classification criteria according to DIN EN 13501-1 are altered or amended, or as soon as the product formulation or its composition are altered.*

*If the fire behaviour of the product is not continuously monitored by the manufacturer, each change in either of production process, production environment, raw materials, or chain of suppliers causes this classification to become invalid. In this case, the fire behaviour has to be reassessed.*



## 5.2. Hinweise / Remarks

In Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen, Fugenausbildungen/Verbindungen, Dicken- oder Rohdichtenbereichen, Beschichtungen als in den Abschnitten 2 und 4.2 angegeben, kann das Brandverhalten negativ beeinflusst werden, so dass die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten von anderen als den oben angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen.

*Used in combination with other materials, esp. other substrates/backings, air gaps/voids, types of fixation joints, thickness or density ranges, coatings than those given in sections 2 and 4.2, the fire performance is likely to be influenced negatively, so that the classification assigned in section 4.1 will no longer be valid. The fire performance with parameters other than those given above has to be tested and classified separately.*

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung  
*This classification report is in no case a substitute for any required certification according to German building regulations.*

Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur innerhalb des Geltungszeitraumes (siehe Abschnitt 5.1) und nur vollständig und nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.  
*Without written consent of the test laboratory, this test report may only be published or reproduced during its denoted period of validity (cf. section 5.1), providing that no changes to appearance or content are made and the report is complete.*

**Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar.**  
*This document does not represent type approval or certification of the product.*

## Revisionshistorie / Revision record

12.07.2021	Ursprungsausgabe / Initial issue
22.02.2022:-2	Erweiterung um eine weitere Produktvariante / Expansion by a further product variant
16.06.2025: -3	Abschrift für Drittanbieter / Transcript for third-party providers
17.06.2025: -4	Abschrift für Drittanbieter / Transcript for third-party providers

Fladungen, 17.06.2025

Sachbearbeiterin  
Clerk in charge



(B. Eng. Susanne Hart)



Leiter der Prüfstelle /  
Head of test laboratory



(Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)

----- Ende des Berichts / End of report -----