Printing
KAVALAN

TECHNICAL DATA SHEET

SPIDERWEB 300 L!NER

MESH



MAX WIDTH
TEST METHOD: DIN EN ISO 2286-1

5 m

TENSILE STRENGTH (W/F)
TEST METHOD: DIN 53354

180/160 kg / 5cm

TEMPERATURE RANGE
TEST METHOD: DIN 53361

-40~+90 ℃

TEAR RESISTANCE (W/F)
TEST METHOD: DIN 53363

35/30 kg

REGULAR ROLL LENGTH

50 m

AIR PERMEABILITY / OPEN AREA
TEST METHOD: ISO 9237: 1995

2332 mm/s / 25 %

COATING
- Water-based
- Phthalate free

COMPOSITION
- Polyester yarn
- PVC-free coating
- PVC-free liner

CHARACTERISTICS
- Lightweight
- Easy-removal
- Perfect for high quality digital printing

APPLICATIONS
- Mesh banners
- Window curtains
- Building wraps

FLAME RETARDANT STANDARDS
- DIN4102-B1
- EN13501-1
- NFPA701
- JIS L 1091

LATEX

UV

Certified for HP Latex Inks

Test data is for reference only and may vary according to usage.